



Theo Pouw Recycling bv  
Isotopenweg 29  
3542 AS UTRECHT



13,03

NEN EN 13043 juni 2005 & NEN EN13108-8 nov 2005

Asphalt aggregate 22,4RA 016  
Asfaltgranulaat 22,4RA 016

Samenstelling	<u>Groep1</u>			
	beton, cement	2,09		
	metselwerk	-		≤ 5 % m/m
	natuursteen	-		
	mortel metalen	-		
	<u>Groep 2</u>			
	synthetische materialen	0,00		
	hout	-		≤ 0,1 % m/m
	plastic	-		
NEN EN 933-1		Gemiddelde doorval		NEN EN 13043
31,5 mm		-		100
22,4 mm		-		98-100
16 mm		-		85-99
korrelmaat			22,4 RA 0/16	
gradering			GA85 GTc20	
reinheid				
▪ gehalte fijn			f3	
▪ kwaliteit fijn			MBANR	
ronde en ongebroken stukken			NPD	(geldt alleen voor F1)
dichtheid			2,10 - 2,23 Mg/m <sup>3</sup>	
waterabsorptie			NPD	
weerstand tegen slijtage			NPD	
volumestabiliteit			NPD	
vorst-dooigevoeligheid			F <sub>NR</sub>	
PAK 10 VROM			≤ 75 mg/kgds	
overige eigenschappen			NPD	
emissie van radioactiviteit		-	NPD	
emissie van andere gevaarlijke stoffen				
▪ asbest (productbesluit asbest)		-	NPD	
▪ samenstelling anorganische componenten		BBK	NPD	
▪ uitloging metalen/anionen		BBK	NPD	

Theo Pouw Recycling bv verklaart dat het in dit product-specificatieblad genoemde granulaat, op grond van de Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011, voldoet aan de eisen van de NEN EN 13043 indien toegepast conform in het product-specificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.