



Theo Pouw Recycling bv
Isotopenweg 29
3542 AS UTRECHT



18,02

NEN EN 13043 juni 2003 A12008 & NEN EN13108-8 nov 2005

Asphalt aggregate 22,4RA 016
Asfaltgranulaat 22,4RA 016

Samenstelling	<u>Groep 1</u>			
	beton, cement	1,74		
	metselwerk	-		≤ 5 % m/m
	natuursteen	-		
	mortel metalen	-		
	<u>Groep 2</u>			
	synthetische materialen	0,00		
	hout	-		≤ 0,1 % m/m
	plastic	-		
NEN EN 933-1		Gemiddelde doorval		NEN EN 13043
31,5 mm		100,0		100
22,4 mm		100,0		98-100
16 mm		95,6		85-99
korrelmaat			22,4 RA 0/16	
gradering			GA85 GTc20	
reinheid			f3 MBANR	
▪ gehalte fijn				
▪ kwaliteit fijn				
ronde en ongebroken stukken			NPD	(geldt alleen voor F1)
dichtheid			2,10 - 2,23 Mg/m ³	
waterabsorptie			NPD	
weerstand tegen slijtage			NPD	
volumestabiliteit			NPD	
vorst-dooigevoeligheid			F _{NR}	
PAK 10 VROM			≤ 75 mg/kgds	
overige eigenschappen			NPD	
emissie van radioactiviteit		-	NPD	
emissie van andere gevaarlijke stoffen				
▪ asbest (productbesluit asbest)		-	NPD	
▪ samenstelling anorganische componenten		BBK	NPD	
▪ uitloging metalen/anionen		BBK	NPD	

Theo Pouw Recycling bv verklaart dat het in dit product-specificatieblad genoemde granulaat, op grond van de Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011, voldoet aan de eisen van de NEN EN 13242 indien toegepast conform in het product-specificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.